

UNIX ESTERNO

DEFINIZIONE

Microemulsione acquosa stabilizzata di resine dure e funzionalizzate, tonalizzanti, sinergici e coformulanti livellanti ad alta penetrazione ed elevata resistenza chimico-fisica

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

UNIX ESTERNO è un prodotto innovativo polifunzionale in base acqua per il trattamento completo di finitura protettiva idrorepellente, antimacchia, antiefflorescenza e antiusura ad effetto satinato e tonalizzante; ideale per superfici in cotto e terrecotte in esterno, può essere utilizzato anche su tutti i materiali lapidei naturali e artificiali a medio alto assorbimento.

La formulazione è stata appositamente studiata per fornire le seguenti prestazioni:

- elevata resistenza agli agenti atmosferici e al contatto diretto e prolungato con acqua;
- ottima efficacia di protezione profonda antiriscalda, antiefflorescenza e buona tenuta alle macchie superficiali;
- elevata resistenza al degrado, su tutte le tipologie di materiale
- tonalizzazione persistente
- effetto finito e antipolvere di superficie a facile pulizia giornaliera o frequente;
- massima versatilità di applicazione, che ne consente l'uso anche da parte di operatori non specializzati
- massima facilità di pulizia e rigenerabilità delle superfici trattate, anche localmente o parzialmente, senza dover ricorrere ad attrezzature professionali
- può essere usato anche su superfici interne

UNIX ESTERNO rappresenta quindi il prodotto ideale e facile per conferire protezione e finitura antidegrado al cotto e ai materiali lapidei in esterno. Si consiglia di applicare preventivamente un'adeguata protezione idrorepellente di profondità con IDROBLOCK o ICR 17 (GEAL). L'applicazione su materiale già trattato con altri prodotti, in particolare protettivi idro-oleorepellenti (PROTECT / BASOIL - GEAL), non conferisce tonalizzazione aggiuntiva; costituisce comunque rafforzamento alla protezione di finitura e facilita la manutenzione periodica. Si raccomanda di rimuovere fonti di infiltrazione di umidità nel sottofondo e di ristagni d'acqua persistenti prima dell'applicazione; nell'impossibilità si sconsiglia l'utilizzo di qualsiasi protettivo.

Avvertenza Generale

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti sui materiali edili assorbenti posati a pavimento e rivestimento, all'esterno o in ambienti scarsamente areggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile. In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

MODO D'USO

AGITARE PRIMA DELL'USO.

UNIX ESTERNO si applica in strato sottile, preferibilmente con spandicera, vello o panno; su pareti e superfici verticali si applica con pennellina, procedendo dal basso verso l'alto e uniformando l'applicazione se necessario. Le superfici devono essere pulite e asciutte. Distribuire uniformemente il prodotto, evitando colature e formazione di eccessi, i quali vanno rimossi prima che il prodotto inizi ad asciugare.

UNIX ESTERNO si applica generalmente in una o due mani ben tirate, in funzione dell'assorbimento del materiale, lasciando asciugare almeno 1 ora tra una mano e l'altra. Non calpestare la pavimentazione durante l'asciugatura.

Eventuali eccessi non rimossi adeguatamente durante l'applicazione possono causare, dopo completa essiccazione, la formazione di alonature e sbiancamenti in seguito a contatto prolungato con acqua. Per la loro rimozione è necessario eseguire un lavaggio con SERVICE SOLVACID (GEAL) diluito al 10-30%. Nel caso ci siano solo residui di acqua calcarea usare SERVICE ACIDO (GEAL) diluito al 10-30%.

Il prodotto è destinato all'uso in esterno, pertanto è necessario evitare l'applicazione in condizioni sfavorevoli, ovvero su superfici calde o fredde (>35°C e <5°C) o in previsione di pioggia nelle ore successive.

Le superfici trattate con UNIX ESTERNO non vanno pulite con detergenti alcalini (es. detergenti ammoniacali, candeggina, alcool e similari).

Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso di LINDO SANIGEN / CB90 (GEAL) diluiti in acqua.

Per la manutenzione conservativa e la rigenerazione periodica è consigliabile effettuare prima il lavaggio sgrassante con DETERJET (GEAL) diluito in acqua, oppure con SERVICE ACIDO (GEAL) diluito nel caso in cui la superficie presenti sporco di polvere, terra o residui calcarei. Riapplicare successivamente, se necessario, una mano ben tirata di UNIX ESTERNO.

Consumo indicativo: 1 litro per 10-15 mq di superficie, in funzione dell'assorbimento del materiale.

<p>Caratteristiche chimico-fisiche</p> <p>pH (20 °C): 8,0 ± 0,5</p> <p>Peso specifico (20 °C): 1,005 Kg/l</p> <p>Aspetto: liquido lattiginoso</p> <p>Odore: caratteristico</p> <p>Colore: bianco latte</p> <p>Confezionamento</p> <p>1 litro bottiglia polietilene, scatola 12 pezzi</p> <p>5 litri tanica polietilene, scatola 4 pezzi</p> <p>10 litri tanica polietilene</p>	<p>Pericolosità</p> <p>Avvertenze:</p> <p>EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.</p> <p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p><i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i></p>
---	--

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.